

TESNIACA DOSKA OTERUVZDORNÁ 7750  
— NBR-SBR-BR60 +/- 5 **Sh A**

TVRDOSŤ

17 **MPa**

PEVNOSŤ V ŤAHU

1,15 **g/cm<sup>3</sup>**

HUSTOTA

400 **%**

ŤAŽNOSŤ

-25 - +70 **°C**

TEPLOTNÝ ROZSAH

1-15 **mm**

HRÚBKA

**INTERIÉR**

PROSTREDIE

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou vysokej oteruvzdornosti (v hodnote 120 mm<sup>3</sup>) a nadštandardnej pevnosti v ťahu. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi NR, SBR a BR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE

Odolnosť voči ozónu NIE

Odolnosť voči UV žiareniu NIE

Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ

Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ

Odolnosť voči oleju NIE

Odolnosť voči benzínu NIE

Odolnosť voči oderu VYSOKO ODOLNÁ

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

1 mm (+/- 0,2 mm)

1.5 mm (+/- 0,2 mm)

2 mm (+/- 0,2 mm)

3 mm (+/- 0,3 mm)

4 mm (+/- 0,4 mm)

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

8 mm (+/- 0,8 mm)

10 mm (+/- 0,8 mm)

12 mm (+/- 1,0 mm)

15 mm (+/- 1,0 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm (+/- 10 mm)

1400 mm (+/- 10 mm)

**DĹŽKA**

20 m (+/- 200 mm)

10 m (+/- 200 mm)

5 m (+/- 200 mm)

**POČET VLOŽIEK**

bez vložky (pre hrúbky 1 - 15 mm)

1 vložka (pre hrúbky 2 - 15 mm)

2 vložky (pre hrúbky 3 - 15 mm)