

TESNIACA DOSKA OTERUVZDORNÁ 7750 — NR-SBR-BR



INTERIÉR	1,15 g/cm ³	-25 - +70 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	17 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou vysokej oteruvzdornosti (v hodnote 120 mm³) a nadštandardnej pevnosti v ťahu. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi NR, SBR a BR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)