

9001 — CR-NR

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ
9001 — CR-NR

INTERIÉR	2,44 g/cm ³	-25 - +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska zo špeciálneho samozhášavého materiálu s akustickými vlastnosťami zvukovej bariéry. Určená na použitie bez nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia a bez mechanického namáhania. Vyrobená na báze kaučukov CR a NR s miernou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a olejom. V štandardnej hrúbke 2,5 mm a šírke max 1,400 mm. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju MIERNE ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky (pre hrúbky 2.5 mm)

9001 — CR-NR

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ
9001 — CR-NR

ÚTLM ZVUKU ASTM E-90

